

Anleitung zur Beschichtung von Heizungskellern

Diese Anleitung dient zur Orientierungshilfe, für eventuelle auftretende Verarbeitungsfehler übernehmen wir keine Haftung. Wir empfehlen Ihnen vor dem Einsatz unserer Produkte eine technische Beratung einzuholen.

02.1 Abkehren und Entstauben

Grundreinigung der Bodenflächen durch Abkehren. Anschließend mit dem Industriestaubsauger gründlich reinigen.

02.2 Acrylatversiegelung

Versiegelung der Beton-, Putz- bzw. Estrichflächen mit einer 1-komp. seidenmatten, wasserverdünnbaren Acrylatdispersion. Der 1. Arbeitsgang ist mit Wasser zu verdünnen.

Fabrikat: Sikafloor-2020 / Multicryl Plus

Zahl der Arbeitsgänge: 3

Materialverbrauch: ca. 0,25 kg/m² pro Arbeitsgang

Farbton: kieselgraugrau / mausgrau

Anforderungen an das Produkt:

entspr. DIN EN 13813 SR-B1,5

Chemisch beständig gegen Heizöl, Dieseldieselkraftstoff, Motoröl, Trafo- und Hydrauliköle

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Max-Dicht Team

MAX-DICHT Silikon und Dichtstoffe

Further Weg 5

84056 Rottenburg

Internet: www.maxdicht.de

Email: kontakt@maxdicht.de

Tel.: 08781/ 20 33 11

Fax.: 08781/ 20 31 70